

Технические характеристики NANO-FIX ANTICOR

Директор

ООО «Иновационные технологии»



Наименование показателя (ед.изм.)	Значение
Цвет пленки	Темно-коричневый
Внешний вид пленки	Гладкая, однородная
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) при температуре (20±0,5) °С	40-150
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	60
Степень перетира наполнителя, мкм, не более	50
Расход на один слой покрытия, кг/м ²	0,12-0,15
Толщина однослойного покрытия, мм	0,15-0,2
Время высыхания	12 часов при 18-22 °С
Транспортировка и хранение	12 месяцев при температуре выше 0 °С; не более одного месяца при температуре от 0 °С до -40 °С.
Эксплуатационный режим	От -50 °С до +60 °С.