

## Технические характеристики «NANO-FIX PRIMER»

Директор

ООО «Иновационные технологии»

Гайдук А.А.

Для документов



Наименование показателя (ед.изм.)	Значение
Внешний вид и цвет покрытия	Однородная, глянцевая, прозрачная пленка
Условная вязкость во ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм)	При температуре (20±2)°С от 13 до 24 секунд
Массовая доля нелетучих веществ	40,5-60 %
Время высыхания до степени 3	При температуре (20±2)°С не более 1 часа
Способ нанесения	Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть или валик
Расход концентрата на 1 слой	30-80 г/м <sup>2</sup>
Рекомендуемая толщина	0,05-0,15 мм
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление и очистка инструмента	Растворители: Бутилацетат, ксилол