

## Технические характеристики S-COMPOSIT STANDART

Директор

ООО «Иновационные технологии»



Наименование параметра	Значение
Внешний вид состава	глянцевый, прозрачный с желтоватым оттенком
Внешний вид сухого покрытия	прозрачная полуглянцевая пленка
Массовая доля нелетучих веществ, %	60
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,00
Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр 4 мм), с, не менее	85
Адгезия к бетону, ГОСТ 28574-2014, МПа, не менее	2
Адгезия к металлу, ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002), Мпа, не менее	2,5
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Твердость по Шору Д, усл.ед.	97
Блеск, %	>50
Долговечность при эксплуатации в помещении (без доступа УФ-излучения), не менее, лет	15
Время высыхания одного слоя до степени 3 - при температуре от +5 °С до +20 °С - при температуре ниже +5 °С	3-5 часов 24 часа
Теоретический расход состава на 1 слой, кг/м <sup>2</sup>	0,125
Рекомендуемая толщина одного слоя в сухом виде, мкм	75
Время окончательного набора прочности, сут.	7
Температура транспортировки, °С	-40...+35
Температура нанесения, °С	-30...+40
Температура эксплуатации, °С	-50...+150