



Технические характеристики «S-COMPOSIT™ TOP-COAT (ZN)»

Наименование параметра	Значение
Внешний вид пленки	глянцевая, серого цвета
Внешний вид после перемешивания компонентов	однородная масса серого цвета
Жизнеспособность состава после смешивания, час	1,5-2
Массовая доля нелетучих веществ, %	85
Плотность, г/см ³	2,08
Вязкость по Брукфильду, 20°C, Па•с	0,4
Адгезия к металлу, ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002), Мпа, не менее	2
Твердость по Шору Д, усл.ед.	96
Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ 31974-2012, мм	1
Долговечность в условиях открытой атмосферы УХЛ-1, не менее, лет	15
Время высыхания одного слоя до степени 3 - при температуре от 5 до 20°C, час - при температуре ниже 5°C, час	1-3 2-5 часов до 20 24 часа
Период полной полимеризации, час	24
Время полного набора прочности, сут.	7
Теоретический расход состава, при нанесении в 1 слой, кг/м ²	0,183
Рекомендованная толщина одного слоя (сухого), мкм	75
Температура нанесения, °C	-20...+40
Температура эксплуатации, °C	-60...+80 (кратковременно +120)
Срок хранения компонентов: Компонент А Наполнитель Компонент В	12 мес 12 мес 6 мес

Россия, 420034, г.Казань, ул. М. Вахитова, д.6
Тел: (843)227-00-99, (843)227-07-12
Факс: (843)227-00-98
e-mail: info@inn-t.com, URL: www.inn-t.com