



## Технические характеристики «S-COMPOSIT™ TOP-COAT»

Наименование параметра	Значение
Внешний вид пленки	глянцевая, цветная
Внешний вид после перемешивания компонентов	в зависимости от выбранного цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	75
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,23
Вязкость по Брукфильду, 20°C, Па•с	0,6
Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ 31974-2012, мм	1
Адгезия к бетону по ГОСТ 28574-2014, МПа, не менее	2
Адгезия к металлу, ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002), Мпа, не менее	2
Твердость по Шору Д, усл.ед.	96
Блеск, %	>50
Рекомендуемая толщина одного слоя в сухом виде, мкм	75
Долговечность в условиях открытой атмосферы УХЛ-1, не менее, лет	15
Температура транспортировки, °С	-40...+35
Температура нанесения, °С	-20...+40
Температура эксплуатации, °С	-60...+80 (кратковременно +120)

Россия, 420034, г.Казань, ул. М. Вахитова, д.6  
Тел: (843)227-00-99, (843)227-07-12  
Факс: (843)227-00-98  
e-mail: info@inn-t.com, URL: www.inn-t.com