

**Таблица химической стойкости покрытия S-COMPOSIT™
модификаций: S-COMPOSIT™ CRYSTAL, S-COMPOSIT™ TOP-COAT
(ZN), S-COMPOSIT™ TOP-COAT (CB)**

Наименование вещества	Химическая стойкость	Наименование вещества	Химическая стойкость
Азотная кислота (3%-ный раствор)	+	Щавелевая кислота (10%-ный раствор)	+
Борная кислота (3%-ный раствор)	+	Щавелевая кислота	-
Хромовая кислота	+	Бензойная кислота (3%-ный раствор)	+
Плавиковая кислота (5%-ный раствор)	+	Аммиак (10%-ный раствор)	+
Серная кислота (85%-ный раствор)	+	Аммиак (25%-ный раствор)	+
Соляная кислота (35%-ный раствор)	+	Гидроксид натрия (50%-ный раствор)	+
Фтороборная кислота	+	Морская вода	+
Фосфорная кислота	+	Хлорид натрия (5%-ный раствор)	+
Винный уксус (3%-ный раствор)	+	Хлорид натрия насыщенный	+
Винный уксус (3%-ный раствор)	+	Карбонат натрия	+
Хлоруксусная кислота (10%-ный раствор)	+	Бензин	+
Лимонная кислота (3%-ный раствор)	+	Керосин	+
Лимонная кислота (50%-ный раствор)	+	Дизельное топливо	+
Ледяная кислота	+	Машинное масло	+
Дубильная кислота	+	Трансформаторное масло	+
Масляная кислота (10%-ный раствор)	+	Нефтяные фракции	+
Молочная кислота (90%-ный раствор)	+	Сырая нефть	+
Малеиновая кислота (30%-ный раствор)	+	Олеиновая кислота (10%-ный раствор)	+