Таблица химической стойкости покрытия S-COMPOSIT™ модификаций: S-COMPOSIT™ STANDART, S-COMPOSIT™ ZINC, S-COMPOSIT™ CARBON

Наименование вещества	Химическая стойкость	Наименование вещества	Химическая стойкость
Азотная кислота	–	Щавелевая кислота (10%-ный раствор)	+
Борная кислота (3%-ный раствор)	+	Щавелевая кислота	–
Хромовая кислота	+	Бензойная кислота (3%-ный раствор)	+
Плавиковая кислота	–	Аммиак (10%-ный раствор)	+
Серная кислота	–	Аммиак (25%-ный раствор)	+
Соляная кислота	–	Гидроксид натрия (50%-ный раствор)	+
Фтороборная кислота	+	Морская вода	+
Фосфорная кислота	+	Хлорид натрия (5%-ный раствор)	+
Винный уксус (3%-ный раствор)	+	Хлорид натрия насыщенный	+
Винный уксус (3%-ный раствор)	+	Карбонат натрия	+
Хлоруксусная кислота(10%-ный раствор)	+	Бензин	+
Лимонная кислота (3%-ный раствор)	+	Керосин	+
Лимонная кислота (50%-ный раствор)	+	Дизельное топливо	+
Ледяная кислота	+	Машинное масло	+
Дубильная кислота	+	Трансформаторное масло	+
Масляная кислота (10%-ный раствор)	+	Нефтяные фракции	+
Молочная кислота (90%-ный раствор)	+	Сырая нефть	+
Малеиновая кислота (30%-ный раствор)	+	Олеиновая кислота (10%-ный раствор)	+

Россия, 420034, г .Казань, ул. М. Вахитова, д.6
Тел: (843) 227-07-12, 227-00-99
Факс: (843) 227-00-93
e-mail: info@inn-t.com, URL: www.inn-t.com